

# PRO MURO DIRECT

## Aplicación

Se mezcla **ProPasta E** con cemento tipo especial en proporción 2:1 en peso (recomendable con taladro mezclador)

Para tratamiento de juntas se aplica una huincha de Malla de Fibra de Vidrio sobre la junta de placas a tratar.

Con llana o espátula se aplica la mezcla de **ProPasta E** con cemento para poder adherirla en forma definitiva a la superficie.

Cuando la mezcla del tratamiento de juntas seca se puede comenzar la aplicación general de mezcla en todo el muro a revestir. Se coloca una mano de mezcla (**ProPasta E** con cemento) sobre la superficie a cubrir, inmediatamente se agrega malla de fibra de vidrio (rollos en forma vertical, traslape de 7 cm) la cual se adhiere presionando con llana.

Una vez seca la primera mano de mezcla (con la malla integrada) se extiende una segunda mano de la misma mezcla (tiempo mínimo de secado primer mano: 2 horas). Esta segunda mano de mezcla se deja secar esperando el tiempo que sea necesario (dependiendo del clima, lo mínimo recomendado son 24 horas).

Cuando la segunda mano de mezcla está seca se puede aplicar el revestimiento final coloreado **ProFinish**. Primero se extiende el producto sobre la superficie a revestir.

Luego se texturiza para lograr el asentamiento de los granos del producto y lograr un texturizado compacto agradable a la vista.



**1** Mezcla Propasta E



**2** Tratamiento de junta



**3** Detalle del traslape



**4** Aplicación de Pasta E



**5** Pegado de la malla



**6** Segunda mano de Pasta E



**7** Lista para el Profinish



**8** Aplicación de Profinish



**9** Texturizado



**10** Trabajo terminado

